

Realiseren van tegelvoegen, van 3 tot 20 mm breedte, op muren en vloeren binnen en vloeren buiten :

- stofvrije formule
- brede voeg, traditioneel uitzicht
- waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- met versnelde uitharding, vergemakkelijkt het reinigen
- ook toepasbaar volgens de traditionele methode (inwassen)



GEbruik

Toepassingsdomeinen

- realiseren van tegelvoegen van 3 tot 20 mm breedte : voegen van marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta

Toegelaten ondergronden

- vloeren en muren binnen
- vloeren buiten
- prestaties geschikt voor gebruik op vloerverwarming met warm water

GEbruikSLIMIETEN

weber.joint large niet gebruiken :

- op gevels, op houten platen of op een plankenvoer bedekt met een egalisatiemortel : **weber.joint flex** gebruiken
- in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars), aan agressieve producten (zuren, detergents, ...) of in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : **weber.joint poxy** of **weber.joint HR** gebruiken
- in zwembaden

GEbruikSVoorzorgen

- de reglementaire etikettering op de verpakking naleven

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : tot 1 uur
- wachttijd vóór volledige uitharding : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren
deze tijden bij + 20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen
- voegbreedte : van 3 tot 20 mm

IDENTIFICATIE

- samenstelling : wit of grijs cement, kwartszanden, cellulosederivaten, waterwerende middelen, minerale pigmenten

MEER INFORMATIE

VERKOOPEENHEID



- zak van 25 kg (volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PALLETFORMAAT

- 107 x 107 cm

VERBRUIK

- van 0,5 tot 2 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

KLEUREN

- cementgrijs, staalgrijs, parelgrijs, antraciet, beige

GEREEDSCHAP

- sponsspaan, rubberen voegspaan, witte schoonmaakpad

BEWARING

- 1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

DOCUMENTATIE

-  [Veiligheidsfiche \(pdf\) weber.joint large](#)

WERFOPLOSSING

- Hoe natuursteentegels plaatsen ?
- Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren?
- Hoe tegels plaatsen in een korte tijdsperiode?
- Hoe tegels plaatsen op zwaarbelaste vloeren?
- Hoe de vorming van kalkuitbloeiing (kleurnuances) bij voegmortels voorkomen ?
- Hoe tegels plaatsen op een bestaande vloerbekleding?

PRESTATIES

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAR
- densiteit van de uitgeharde mortel : 2,0
- druksterkte : ongeveer 45 N/mm²
deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REFERENTIEDOCUMENT

- getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing

AANBEVELINGEN

- bij het voegen met bleke voegmortel, het tegelwerk met witte klefmortel verlijmen
- voor het opvoegen van vlekgevoelige natuursteen, **weber.joint large beige** gebruiken (eerst een test uitvoeren)
- om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken of bij gebruik van **weber.joint large antraciet**, **weber.prim joint** gebruiken vóór het aanbrengen van **weber.joint large** (eerst een test uitvoeren)
- om zeer harde voegen te bekomen of bij warm weer, het product daags na het aanbrengen lichtjes bevochtigen
- voldoende wachten vooraleer de voegen te reinigen
- om uitbloeiingen van de voegmortel maximaal te vermijden :
- de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen respecteren en het restvochtgehalte controleren
- de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van en lokaal en de ondergrond) aanbrengen
- de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater respecteren
- de mortel voldoende laten aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
- de voegen niet te nat maken tijdens het reinigen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- ervoor zorgen dat de ruimte bestemd voor het voegen droog is en vrij van lijm
- indien nodig, door uitkrabben reinigen om een goede hechting, een droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- niet aanbrengen in volle zon of op warme tegels

AANBRENGEN

- aanmaken, bij voorkeur met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm), met zuiver water :
 - **weber.joint large cementgrijs, parelgrijs, staalgrijs, antraciet** : 5 l per zak van 25 kg
 - **weber.joint large beige** : 5,5 l per zak van 25 kg
- **weber.joint large** diagonaal op de tegels uitsmeren en met de voegspaan (rubberen pad) of een rubberen aftrekker (op vloeren) de voegen volledig vullen
- het teveel aan voegmortel met de voegspaan, vastgehouden in een meer verticale hellingshoek (45°), verwijderen
- vóór uitharding met een herhaaldelijk gespoelde vochtige spons of een sponsspaan de tegels diagonaal reinigen
- erop letten de voegen niet uit te hollen om de tegelboorden achteraf niet te beschadigen
- na het drogen van de mortel, de tegels met een droog doek of met de witte schoonmaakpad afdrogen



- Hoe natuursteentegels plaatsen ?
- Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren ?
- Hoe tegels plaatsen in een korte tijdsperiode ?
- Hoe tegels plaatsen op zwaarbelaste vloeren ?
- Hoe tegels plaatsen op een bestaande vloerbekleding ?
- Hoe de vorming van kalkuitbloeiing (kleurnuances) bij voegmortels voorkomen ?
- Hoe tegels plaatsen op een anhydrietdekvloer (dekvloer op basis van calciumsulfaat) ?
- Hoe tegels plaatsen op een anhydrietdekvloer (dekvloer op basis van calciumsulfaat) ?